

Графитовая набивка Grafopak GRA 450

Набивка из расширенного графита (концентрация более 99%), добавление активного ингибитора полностью предотвращает риск гальванической коррозии.

Свойства:

Очень высокая химическая стойкость и теплопроводность — на уровне большинства металлов. Отличные увлажняющие свойства, также после пересыхания других увлажняющих веществ.

Применение:

Рекомендуется применять для уплотнения рабочих камер лопастных насосов перекачивающих воду и другие среды с небольшим содержанием механических включений, требует хорошего состояния рабочей камеры.



Рабочие параметры - Grafopak GRA 450

	Область применения			
	Температура	-200 до 450°C		
	p _{max} (bar)	40	30	200
	Диапазон pH	0 до 14 pH		
	V _L (м/с)	40	1	1
	Эксплуатационные факторы	Коэф.нагрузки pV ~ 600 бар*м/с Средняя плотность ρ ~ 1.1 г/см³		

Упаковка:

Поставляется на катушках в картонном ящике размером 220x220x265 мм, для меньшего сечения — 2 катушки по 2,5 кг в одном ящике. Катушки упакованы в ящик 20 кг, размером 460x460x290 мм. Большие партии поставляются на европалете, весом 320 кг.

Диапазон размеров:

Общие размеры квадратного сечения доступны на складе, остальные — под индивидуальный заказ клиента. В таблице представлены соотношения килограммов и минимальной длины на стандартных катушках.

Размер [мм]	D6	D8	D10	D12	D14	D16	D20	D25
Соотношение, м/кг	26	15,2	10	7	5,2	4	2,5	1,8
Способ упаковки	2,5 кг		5 кг					
Минимальная длина, м	65	38	50	35	26	20	12,5	9



Размер [мм]	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S12	S14	S15	S16	S18	S20	S22	S25	S30	S35	S40
Соотношение, м/кг	80	48	31	21	15,6	12	9,6	8	5,6	4,2	3,6	3,2	2,6	2	1,8	1,4	1	0,72	0,56
Способ упаковки	2,5 кг							5 кг							25 кг				
Минимальная длина, м	200	120	77	53	39	30	24	40	28	21	18	16	13	10	45	35	25	18	14